

NOME DO PRODUTO

MASSA COLA BLOCOS E TIJOLOS

Classificado pela NBR /ABNT 117.02/2010 tipo 4.1.2.6
Conforme norma ABNT 15079

1- DESCRIÇÃO

Produto com facilidade de aplicação para assentamento de tijolos convencionais, blocos de concreto, tijolos aparentes, elementos vazados, com economia, rapidez, limpeza na obra com baixo custo, ecologicamente correto e muita praticidade na execução.

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

base de resina acrílica estirenada, tensoativos especiais, microbicidas e cargas inertes base de água.

3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Cor: Branco padrão
Embalagem: Bag Plástico de 5kg
Validade conforme etiqueta da embalagem

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE – 25°C
PH	8,0 a 10
Viscosidade	Densa/Alta
VOC	35
Densidade	1,81 a 1,91 g/cm ³
Sólidos	85% a 90%

5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Produto pronto para uso a própria embalagem já foi confeccionada para ser o aplicador, em sua extremidade deverá ser cortada no diâmetro de uma caneta esferográfica, não é necessário diluir ou retirar da embalagem original somente alinhar o piso com argamassa para oferecer nivelamento aos tijolos da primeira fiada.

Aplicação sobre tijolos: A primeira fiada de tijolos será com argamassa convencional a partir da segunda fiada e no prumo correto, começa a utilizar a massa de assentamento, sobre cada tijolo convencional (6 furos) limpo e seco aplicar duas linhas paralelas do produto (cordões), para blocos de concreto aplicar sobre todas as extremidades apenas um cordão de massa, sempre respeitando a linha de prumo, caso ocorra desnivelamento, corrigir com argamassa convencional alinhando novamente a próxima fiada, no final de cada parede ou coluna utilizar a argamassa convencional para preenchimento caso seja necessário.

6- FERRAMENTAS

Desempenadeira de metal, espátula e colher de pedreiro.

7- DILUIÇÃO

Produto pronto para uso não diluir.

8- TEMPO DE SECAGEM

Em média 24 horas, 48 horas final, e cura total 10 dias, clima de 22 graus e umidade relativa do ar próxima de 75%.

9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Embalagem de 5 kg pode render até 85 tijolos convencionais ou 3m² por embalagem, este valor pode haver variações em função da área, do aplicador e outros fatores alheio a nosso conhecimento.

Número de demãos: Tijolos convencionais de 6 furos ou mais aplica-se 1 demão com dois cordões paralelos.

Blocos estruturais e de concreto 1 demão e 1 cordão por toda a extremidade.

Outras áreas contatar departamento técnico Fabrisul.

10- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida.

11- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico mesmo sendo a base de água, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e tendo sobras, guardar a embalagem lacrada em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vômito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem . caso ocorra um acidente com derramamento de produto, caso seja possível com uma espátula remover o produto em outra embalagem ou recipiente apropriado, lavar a superfície com água em abundância até a diluição total do mesmo.

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes de forma clara e objetiva, nossos produtos foram formulados de maneira positiva e testados de todas as formas possíveis e verificar o comportamento dele antes, durante e depois de aplicado e curado, nosso departamento técnico e laboratório trabalham juntos para que o cliente tenha o melhor e sua expectativa esteja sempre em primeiro plano, nosso compromisso é com qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem.

Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasfabrisul.com.br.