

## BOLETIM TÉCNICO

### NOME DO PRODUTO

#### REVESTIMENTO ACRÍLICO REALGRAF

classificado pela NBR /ABNT 117.02/2010 tipo 4.1.2.6  
Conforme norma ABNT 15079

### 1- DESCRIÇÃO

Textura decorativa hidro-repelente com brilho cristalizante indicada para ser aplicada sobre superfície de reboco em alvenaria, nova ou em repintura, bloco de concreto, placa de fibrocimento ou cimentícia, de fácil aplicação, proporcionando vários efeitos decorativos, dispensa o uso de massa corrida ou acrílica, possui alta resistência ao intemperismo, alto poder de enchimento, secagem rápida disfarça pequenas imperfeições da superfície, com várias cores a escolha

### 2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

resina acrílica, aditivos, e cargas minerais a base de água.

### 3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Cores conforme catálogos e especiais  
Embalagem: Bag Plástico de 5 e 25 kg.  
Acabamento Fosco.

**Validade** conforme etiqueta da embalagem

### 4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE
Densidade	1,85 a 1,90 g/cm <sup>3</sup>
PH	8,0 a 9,0
Brilho	Fosco
Toxidade	N.A – Consultar FISPQ

## 5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para aplicação do produto recomendamos acondicionar em uma caçamba de preferência plástica, despejando todo seu conteúdo e homogeneizar antes da aplicação, para que a mistura seja completa, sendo necessário utilizar espátula retangular, ou batedor elétrico.

**Aplicação sobre reboco novo e curado:** Depois de selada a superfície com Fundo Selatex ou tinta acrílica fosca, o profissional de posse dos equipamentos necessários fará a aplicação do produto com auxílio de desempenadeira e espátula, aplicando uma camada fina e consistente, aguardando alguns minutos para passar a desempenadeira plástica, no sentido horizontal e vertical, também podendo fazer círculos, com esta ação o produto terá um efeito riscado em várias direções. O profissional deverá ter conhecimento suficiente para determinar a área a ser aplicada e o grau de dificuldade, para não ter emendas que possam prejudicar a estética do produto depois de seco, não é aconselhável a paralização no meio da aplicação, caso exista paredes altas e extensas e não seja possível termina-la no mesmo dia, é recomendado a utilização de fitas demarcando as áreas pré definidas em panos, assim irá diminuir o grau de dificuldade, pois não formará emendas.

Não aplicar sobre tintas com brilho e produtos base de solvente

**Aplicação em repintura em bom estado:** Deverá lixar a pintura antiga, remover o pó, aplicar o Fundo Selatex ou tinta acrílica fosca e por final aplicar o revestimento Grafflar como se fosse alvenaria nova, respeitando os limites de área total a ser aplicada e não deixar emendas em meio de paredes que poderão danificar a estética final.,

**Não aplicar sobre tintas com brilho e produtos base de solvente**

**Aplicação em repintura em mal estado:** Lavar toda a área, lixar, corrigir imperfeições, aplicar fundo preparador, aplicar o Fundo Selatex ou tinta acrílica fosca, por final aplicar o revestimento Grafflar como na orientação de alvenaria nova, respeitando os limites de área total a ser aplicada e não deixar emendas em meio de paredes que poderão danificar a estética final.

**Não aplicar sobre tintas com brilho e produtos base de solvente.**

Superfícies com muito pó, desagregamento, umidade, calfino, com imperfeições agudas, pinturas com desgastes, trincas, rachaduras, deverão ter atenção especial na preparação para não haver prejuízos futuros, neste caso em especial contatar o departamento técnico Fabrisul.

## 6- FERRAMENTAS

desempenadeiras aço, plástica, grande e pequena e espátula.

## 7- DILUIÇÃO

Produto pronto para uso diluição no máximo de 5 % com água potável.

## 8- TEMPO DE SECAGEM

Ao toque 24 horas, final 48 horas, umidade relativa do ar deve estar em torno de 75% e temperatura próxima de 22 graus, não aplicar com chuva e abaixo de 10 graus, mesmo em áreas internas.

O produto depois de aplicado deverá ter 4 dias de tempo bom e começar a formar um filme resistente e não pode receber ataque de chuvas intensas e volumosas, pois está em processo de secagem e cura, caso ocorra chuvas poderá sair da parede, branquear e perder sua capacidade de hidro repelência, sua cura total forma-se após 20 dias depois de aplicado, sem chuvas intensas.

## 9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Reboco novo e selado rende em média 3,5 a 4,0 kg por m<sup>2</sup> acabado. Uma média ponderada dependendo do efeito e porosidade da superfície.

**Demão:** Aplica-se uma demão para conseguir o efeito desejado.

## 10- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional em pintura ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida, caso ainda haja dúvidas entre em contato conosco pelos canais disponibilizados.

## 11- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico mesmo sendo a base de água, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e tendo sobras, guardar a embalagem lacrada em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vômito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem . caso ocorra um acidente com derramamento de produto, caso seja possível com uma espátula remover o produto em outra embalagem ou recipiente apropriado, lavar a superfície com água em abundância até a diluição total do mesmo.

## 12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes de forma clara e objetiva, nossos produtos foram formulados dentro das normas já estabelecidas e testados de todas as formas possíveis e verificando o comportamento antes, durante e depois de aplicado e curado, nosso departamento técnico e laboratório trabalham juntos para que o cliente tenha o melhor e sua expectativa esteja sempre em primeiro plano, nosso compromisso é com qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas aparecerem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail [sac@tintasfabrisul.com.br](mailto:sac@tintasfabrisul.com.br).