

BOLETIM TÉCNICO

NOME DO PRODUTO

REVESTIMENTO REALTEX

Classificado pela NBR /ABNT 117.02/2010 tipo 4.1.2.6
Conforme norma ABNT 15079

1- DESCRIÇÃO

Textura Decorativa hidrorrepelente indicada para ser aplicada sobre superfície de alvenaria sendo ela nova ou em repintura, sobre reboco, bloco de concreto, placa de fibrocimento, de fácil aplicação e proporcionando vários efeitos decorativos, disfarçando pequenas imperfeições da superfície, dispensa o uso de massa corrida ou acrílica, com alta resistência ao intemperismo, alto poder de enchimento, secagem rápida e várias opções de cores.

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, aditivos, e cargas minerais a base de água.

3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Cores conforme catálogos e especiais
Embalagem: Bag Plástico de 5 e 25 kg.
Acabamento Fosco.

Validade conforme etiqueta da embalagem

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

| ITEM | ANALISE |
|-----------|-------------------------------|
| Densidade | 1,85 a 1,90 g/cm ³ |
| PH | 8,0 a 9,0 |
| Brilho | Fosco |
| Toxidade | N.A – Consultar FISPQ |

5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para aplicar o produto recomendamos acondicionar em uma caçamba de preferência plástica, despejando todo seu conteúdo e homogeneizando antes da aplicação, para que a mistura seja completa, sendo necessário utilizar espátula retangular, ou batedor elétrico.

Aplicação sobre reboco novo e curado: Com a parede selada com Selatex ou tinta acrílica fosca aplicar o produto com rolo para textura de forma igualitária em toda a extensão, evitar o repasse sobre a textura já aplicada, o profissional deverá ter conhecimento suficiente para determinar a área a ser aplicada e o grau de dificuldade para não ter emendas que possam prejudicar a estética do produto depois de seco, não é aconselhável a paralização depois do início da execução da parede, não tendo condições de finalizar no mesmo dia a aplicação total recomendamos a utilização de fitas demarcando as áreas em panos, assim diminuirá o grau de dificuldade principalmente área extensa e altas.

Aplicação em repintura em bom estado: Deverá lixar a pintura antiga, remover o pó, aplicar o Fundo Selatex ou tinta acrílica fosca com a parede já selada aplicar o revestimento Realtex como se fosse alvenaria nova.

Não aplicar sobre tintas com brilho e produtos à base de solvente

Aplicação em repintura em mal estado: Lavar toda a área, lixar, corrigir imperfeições, aplicar fundo preparador, aplicar o Fundo Selatex e por final aplicar o revestimento Realtex seguindo a informação logo acima de superfície nova.

Superfícies com muito pó, desagregamento, umidade, calfino, com imperfeições agudas, pinturas com desgastes, trincas, rachaduras, deverão ter atenção especial na preparação para não haver prejuízos futuros, neste caso em especial contatar o departamento técnico Fabrisul.

6- FERRAMENTAS

Rolos específicos para texturas em geral, desempenadeira de aço, espátula.

7- DILUIÇÃO

5 % com água potável.

8- TEMPO DE SECAGEM

Ao toque 24 horas, final 48 horas, umidade relativa do ar deve estar em torno de 75% e temperatura próxima de 22 graus, não aplicar com chuva e abaixo de 10 graus, mesmo em áreas internas.

O produto depois de aplicado deverá ter 4 dias de tempo bom e começar a formar um filme resistente e não pode receber ataque de chuvas intensas e volumosas, pois está em processo de secagem e cura, caso ocorra chuvas poderá sair da parede, branquear e perder sua capacidade de hidro repelência, sua cura total forma-se após 20 dias depois de aplicado, sem chuvas intensas.

9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Reboco novo e selado rende em média 1,7 a 2,0 kg por m² acabado. Uma média ponderada dependendo do efeito e porosidade da superfície.

Demãos: Aplica-se uma demão para conseguir o efeito desejado.

10- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional em pintura ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida, caso ainda haja dúvidas entre em contato conosco pelos canais disponibilizados.

11- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico mesmo sendo a base de água, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e tendo sobras, guardar a embalagem lacrada em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vômito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem. caso ocorra um acidente com derramamento de produto, caso seja possível com uma espátula remover o produto em outra embalagem ou recipiente apropriado, lavar a superfície com água em abundância até a diluição total do mesmo.

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes de forma clara e objetiva, nossos produtos foram formulados de maneira positiva e testados de todas as formas possíveis e verificar o comportamento dele antes, durante e depois de aplicado e curado, nosso departamento técnico e laboratório trabalham juntos para que o cliente tenha o melhor e sua expectativa esteja sempre em primeiro plano, nosso compromisso é com qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasfabrisul.com.br.