

BOLETIM TÉCNICO

NOME DO PRODUTO

SELADOR ACRÍLICO

Classificado pela NBR /ABNT 117.02/2010 tipo 4.1.2.6
Conforme norma ABNT 15079

1- DESCRIÇÃO

Produto a base de água, branco e leitoso indicado para ser aplicado sobre reboco novo e curado com 28 dias, servindo como fundo antes da aplicação da massa de correção, PVA ou Acrílica, até mesmo da tinta final caso não utilize massa, pois promoverá melhor desempenho ao acabamento final.

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Produto branco leitoso a base de resina acrílica estirenada, tensoativos especiais, o produto contém aditivos, microbicidas e cargas inertes base de água.

3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Cores conforme catálogos e especiais
Embalagem: 3,6L ou 18L
Acabamento Fosco.
Validade conforme etiqueta da embalagem

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE – 25°C
Viscosidade	80 – 90KU
Densidade	1,25 a 1,35 g/cm ³
PH	8,0 a 10,0
Brilho	Fosco
Sólido / Peso	45 – 54%

5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para uma melhor condução e aplicação de nossos produtos recomendamos que as embalagens sejam elas latas de 18L ou galão de 3,6L, deverão ser acondicionadas em uma caçamba de preferência plástica, despejando todo seu conteúdo e homogeneizadas antes da aplicação, para que a mistura seja completa, sendo necessário utilizar espátula retangular, ou batedor elétrico, retirar a quantidade necessária após a mistura para a aplicação e guardar novamente o restante na embalagem original, bem fechada.

Aplicação sobre reboco novo e curado: Produto com aspecto branco leitoso, para ser aplicado sobre reboco curado, depois de seco irá formar uma película fina sobre a superfície e uniformizará a absorção da massa ou tinta na superfície. Lixar previamente o reboco com lixa 180 removendo o pó do lixamento, para outras superfícies consultar departamento técnico Fabrisul

Aplicação em repintura: Não se aplica nesta superfície somente nova e curada.

Superfícies com calfino, reboco mal curado, superfície pulverulenta utilizar Fundo Preparador, este produto não pode ser aplicado sobre massa corrida ou massa acrílica, pois afetará o acabamento final da tinta, formando casca de laranja.

6- FERRAMENTAS

Rolo de lã perfil alto ou médio e trincha de cor clara.

7- DILUIÇÃO

de 10% a 30% com água potável.

Outras superfícies consultar departamento técnico Fabrisul.

8- TEMPO DE SECAGEM

Ao toque 1 hora, entre demãos 02 horas, final 8 horas, umidade relativa do ar deve estar em torno de 75% e temperatura próxima de 22 graus, não aplicar com chuva e abaixo de 10 graus.

9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Reboco novo lata de 18 litros 120m² acabado.

Reboco galão 3,6litros 20m² acabado.

Rendimento teórico podendo haver variações conforme rugosidade da superfície.

Demãos: Geralmente aplica-se uma demão, porém dependendo da rugosidade da superfície e absorção, poderá ser necessário um número maior de demãos.

10- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional em pintura ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida, caso ainda haja dúvidas entre em contato conosco pelos canais disponibilizados.

11- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico mesmo sendo a base de água, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e tendo sobras, guardar a embalagem lacrada em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vômito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem . caso ocorra um acidente com derramamento de produto, caso seja possível com uma espátula remover o produto em outra embalagem ou recipiente apropriado, lavar a superfície com água em abundância até a diluição total do mesmo.

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes de forma clara e objetiva, nossos produtos foram formulados de maneira positiva e testados de todas as formas possíveis e verificar o comportamento dele antes, durante e depois de aplicado e curado, nosso departamento técnico e laboratório trabalham juntos para que o cliente tenha o melhor e sua expectativa esteja sempre em primeiro plano, nosso compromisso é com qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasfabrisul.com.br.