

## BOLETIM TÉCNICO

### NOME DO PRODUTO

#### **SELATEX LISO CONVENCIONAL**

Classificado pela NBR /ABNT 117.02/2010 tipo 4.1.2.6  
Conforme norma ABNT 15079

### 1- DESCRIÇÃO

Produto a base de água indicado para ser aplicado sobre reboco novo e curado com no mínimo 28 dias, servindo como fundo colorido antes das aplicações de texturas diversas, protegendo o substrato e auxiliando no acabamento final, possui hidro repelência, boa cobertura e facilidade de aplicação com secagem rápida.

### 2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, aditivos, e cargas minerais a base de água.

### 3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Cores conforme catálogos e especiais

Embalagem: 3,6L ou 18L

Acabamento Fosco.

**Validade** conforme etiqueta da embalagem

### 4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE – 25°C
Viscosidade	80 – 90KU
Densidade	1,25 a 1,35 g/cm <sup>3</sup>
PH	8,0 a 10,0
Brilho	Fosco
Sólido / Peso	45 – 54%

## 5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para uma melhor condução e aplicação de nosso produto recomendamos que deverá ser acondicionado em uma caçamba de preferência plástica, despejando todo seu conteúdo e homogeneizado antes da aplicação, para que a mistura seja completa, sendo necessário utilizar espátula retangular, ou batedor elétrico, retirar a quantidade necessária após a mistura para a aplicação e guardar novamente o restante na embalagem original, bem fechada.

**Aplicação sobre reboco novo e curado:** Aplica-se uma demão farta e bem distribuída sobre o reboco novo e curado e depois de seco poderá receber os acabamentos em texturas em geral, produto com hidrorepelência de fácil aplicação.

Produto não pode ficar mais que 30 dias sem receber o acabamento final.

**Aplicação em repintura:** Não se aplica nesta superfície somente nova e curada.

Superfícies com calfino, reboco mal curado, superfície pulverulenta utilizar Fundo Preparador, este produto não pode ser aplicado sobre texturas e tintas, também não recomendamos sobre massa corrida ou massa acrílica, possivelmente haverá deslocamento.

Outras superfícies consultar departamento técnico Fabrisul.

## 6- FERRAMENTAS

Rolo de lã perfil alto ou médio e trincha de cor clara.

## 7- DILUIÇÃO

10% com água potável.

## 8- TEMPO DE SECAGEM

Ao toque 1 hora, entre demãos 02 horas, final 8 horas, umidade relativa do ar deve estar em torno de 75% e temperatura próxima de 22 graus, não aplicar com chuva e abaixo de 10 graus.

## 9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Reboco novo Barrica de 18 litros 70m<sup>2</sup> acabado.

Reboco novo galão 3,6litros 20m<sup>2</sup> acabado.

Rendimento teórico podendo haver variações, dependendo da forma que aplicar e da porosidade do reboco.

**Demãos:** Geralmente aplica-se uma demão, porém dependendo da porosidade da absorção, poderá ser necessário um número maior de demãos, não se aplica em repintura ou reboco desgastado.

## 10- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional em pintura ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida, caso ainda haja dúvidas entre em contato conosco pelos canais disponibilizados.

## 11- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico mesmo sendo a base de água, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e tendo sobras, guardar a embalagem lacrada em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vômito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem . caso ocorra um acidente com derramamento de produto, caso seja possível com uma espátula remover o produto em outra embalagem ou recipiente apropriado, lavar a superfície com água em abundância até a diluição total do mesmo.

## 12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes de forma clara e objetiva, nossos produtos foram formulados de maneira positiva e testados de todas as formas possíveis e verificar o comportamento dele antes, durante e depois de aplicado e curado, nosso departamento técnico e laboratório trabalham juntos para que o cliente tenha o melhor e sua expectativa esteja sempre em primeiro plano, nosso compromisso é com qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail [sac@tintasfabrisul.com.br](mailto:sac@tintasfabrisul.com.br).