



BOLETIM TÉCNICO

NOME DO PRODUTO

EMBORRACHADA PREMIUM

Classificado pela NBR /ABNT 11.702 / tipo 4.5.1
Conforme norma ABNT 15079

1- DESCRIÇÃO

Tinta acrílica emborrachada Premium possui excelente cobertura e superior elasticidade, acompanhando os movimentos naturais da alvenaria encobrindo micro e pequenas fissuras de reboco tanto interno quanto externo, maior resistência contra batidas de chuva é ideal para proteger paredes de divisa, onde exista agressividade do intemperismo. Também podem receber esta tinta alvenaria interna e externa, massa corrida, massa acrílica, placa cimentícia, placa de gesso tipo Drywall, gesso corrido, revestimentos acrílicos como texturas em geral, outras áreas e superfícies consultar departamento técnico.

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina modificada dispersa em forma aquosa com estireno acrílico, cargas inertes, livre de metais pesados, aditivos especiais, microbicidas, fungicidas, espessantes e água potável com PH neutralizado.

3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Cores Catálogo 20 cores próprias e mais 2000 mil cores de sua escolha.
Embalagem: 3,6Litros e 18 Litros
Acabamento Levemente Acetinado
Validade conforme etiqueta da embalagem

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE
Viscosidade	120 a 130KU
Densidade	1,10 a 1,15 g/cm ³
PH	8,0 a 10,0
Brilho	Acetinado
Ponto de fulgor	> 100° C
Sólidos / Peso	47 – 57%
VOC	N/D

5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para uma melhor condução e aplicação de nossos produtos recomendamos que as embalagens de tintas sejam elas lata de 18L ou galão de 3,6L, deverão ser acondicionadas em uma caçamba de preferência plástica, despejando todo seu conteúdo e homogêneas, para que a mistura seja completa, sendo necessário utilizar espátula retangular, retirar a quantidade necessária para a aplicação e guardar novamente o restante na embalagem original, lata ou galão.

Alvenaria interna e externa nova curada: reboco curado com mais de 28 dias, aplicação de uma demão de selador acrílico, após aplicar massa corrida (interno) ou massa acrílica (externo), lixar remover o pó e aplicar a tinta em três demãos.

Alvenaria interna e externa em repintura bom estado: lixar a tinta anterior para abrir a porosidade com lixa grana 180 a 220 para fosquear e promover aderência para a nova tinta, geralmente duas demãos consegue-se a cobertura satisfatória.

Alvenaria interna e externa repintura ruim com reboco fraco: Lavar e lixar, a tinta antiga removendo o brilho e contaminantes, aplicar uma demão de Fundo Preparador, corrigir pequenos defeitos e imperfeições com massa corrida ou acrílica, dependendo do estado geral da parede é prudente aplicar a massa corrida ou acrílica em toda a extensão para ter uniformidade e desempenho esperado.

Obs: Superfícies de alvenaria com mofo, infiltração, formação de fungos, pulverolentas, manchas de gordura deverão previamente ser limpas, lixadas e eliminar todo e qualquer tipo infiltração para não correr prejuízos futuros.

Não recomendamos aplicação de massa corrida ou acrílica sobre paredes com pintura, pois poderá surgir pequenas bolhas nos locais com massa retocada.

6- FERRAMENTAS

Utilizar rolo de lã de carneiro perfil baixo antigotas.

Trinchas de cerdas claras ajudam no acabamento de recortes de portas e janelas.

Pistola de ar e equipamentos de Air Less somente para profissionais com conhecimento técnico e prático, pois requer uma série de etapas.

7- DILUIÇÃO

Tinta Acrílica Emborrachada Premium pronta para uso, mas caso necessite de diluição: Alvenaria sem massa 10% diluída com água potável. Alvenaria com massa 10% a 50% na primeira demão, 10 a 30% nas demais demãos. Alvenaria em repintura em bom estado diluir entre 10% e 30% nas três demãos. Repintura sobre Texturas diluir em 20% as três demãos.

Obs: Sempre diluir com água limpa e potável.

8- TEMPO DE SECAGEM

Ao toque em torno de 30 minutos.

Entre demãos 4 horas e final 24 horas.

Não aplicar em dias chuvosos, frio e também sob sol intenso.

Umidade a 75% a 22 graus.

A cura final do filme da tinta aplicada será de em média geral 20 dias, neste período não expor a esforços a superfície pintada, não limpar e aguardar a cura.

9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Rendimento: Uma lata de 18 litros de tinta rende parede acabada

Alvenaria nova sem massa: 62m²

Alvenaria nova com massa: 75m²

Alvenaria Repintura: 85m²

Placa cimentícia nova: 62m²

Placa de gesso novo: 62m²

Rendimento: galão de 3,6L de tinta rende parede acabada

Alvenaria nova sem massa: 12m²

Alvenaria nova com massa: 15m²

Alvenaria Repintura: 17m²

Placa cimentícia nova: 12m²

Placa de gesso novo: 12m²

Podendo variar de acordo com o estado geral da superfície.

10- RECOMENDAÇÕES PARA UMA PINTURA COM EXCELÊNCIA

Não recomendamos retoques isolados de nossas Tintas, a utilização do mesmo lote também ajuda a manter a cor padrão por uniformidade.

Algumas cores em especial, vermelhos, amarelos, azuis, verdes e magentas possuem características únicas de desbotamento precoce e manchamentos sensíveis quando aplicadas e ou expostas em ambientes internos e ou externos, principalmente no acabamento fosco quando em contato com umidade sendo chuva ou limpeza e em processo de cura. Pingos de chuva podem manchar a pintura recente em cores intensas e no acabamento fosco, caso consiga molhar a área afetada com água as manchas irão desaparecer, isso é uma característica de cor e acabamento.

As cores apresentadas em catálogos sobre impressão em papel podem sofrer ligeira variação em decorrência a pigmentação aferida, ambientes com mais luminosidade ou luminosidade menor também podem sofrer variações., é prudente escolher a cor e o acabamento em uma amostra fornecida pela revenda a fim de eliminar dúvidas quanto as particularidades aqui mencionadas.

11- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional em pintura ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida, caso ainda haja dúvidas entre em contato conosco pelos canais disponibilizados.

12- RECOMENDAÇÕES

Caso ocorra algum inconveniente com nosso produto siga assim:
Derramamento, tente utilizar uma espátula, removendo o possível de onde ele está, depois coloque em um recipiente com tampa para reutilizar caso esteja sem contaminantes. Jogue água em abundância até que o produto que restou desapareça e seja diluído pela água.

Sentiu náuseas, falta de coordenação, saia do local imediatamente.

O produto foi ingerido por criança ou animal ou por adultos sem conhecimento, não provoque vômito, forneça água para beber e encaminhe ao hospital se possível com a embalagem.

O produto caiu nos olhos, lave com água em abundância e procure um hospital se possível com a embalagem.



Por estes motivos de alerta que sugerimos a utilização de equipamentos de segurança como, óculos, máscara e luvas, assim poderá minimizar algum inconveniente.

O produto é solúvel em água, não inflamável, não possui metais pesados.

Na embalagem tem nosso endereço eletrônico e telefone.

Nunca deixe a embalagem ao alcance de crianças, animais e pessoas sem conhecimento, deixar em local sem fontes de calor excessivo, com ventilação adequada.

Nunca reutilize a embalagem, você poderá lavar a embalagem e ela servirá para reciclagem. Depois de vencida no prazo de validade descartar o conteúdo em água.

Nossos produtos foram formulados e testados em conjunto e não podem ser misturados e ou adicionados a outros produtos de outras marcas sem o nosso conhecimento e aprovação.

13- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim Técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para transmitir de forma clara e objetiva quais são as características de nossos produtos e como eles se comportam antes, durante e depois de aplicado, nosso departamento técnico está sempre a sua disposição para ajudar e colaborar com sugestões e críticas que venham a nos fortalecer como uma empresa seria e comprometida com a qualidade. Contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasfabrisul.com.br.