

BOLETIM TÉCNICO

NOME DO PRODUTO

TINTA PREMIUM ULTRA PISO ANTIDERRAPANTE

1- DESCRIÇÃO

Tinta acrílica de alto desempenho específica para pisos cimentícios, quadras poliesportivas, demarcações de estacionamentos, calçadas, áreas de lazer e segurança. Possui acabamento semibrilho e antiderrapante, de fácil limpeza, alta resistência ao tráfego de pessoas e automóveis.

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica estirenada, pigmentos orgânicos, aditivos, cargas minerais.

3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Catálogo de cores

Embalagem: 3,6Litros e 18 Litros

Acabamento: SemiBrilho

Validade conforme etiqueta da embalagem

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE a 25°C
Viscosidade	105 a 115KU
Densidade	1,10 a 1,15 g/cm ³
PH	8,0 a 10,0
Brilho	Semibrilho
Sólidos / Peso	33 a 35%
VOC	N/D

5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para uma melhor condução e aplicação de nossos produtos recomendamos que as embalagens de tintas sejam elas de 18L litros ou galão de 3,6 litros, devem ser acondicionadas em um recipiente como uma caçamba plástica, despejando todo o conteúdo e realizar a homogeneização por completo com espátula retangular, depois da mistura estar homogênea retirar a quantidade necessária a ser utilizada e devolvendo o restante a embalagem original fechando-a com fita crepe, para posterior utilização.

Pisos e quadras novos aguardar a cura de 30 dias, lixar a superfície caso seja piso queimado, para remoção da parte lisa do piso chamada popularmente de carbonato, eliminando o pó e qualquer outro contaminante no piso, esta etapa é fundamental para desbastar e corrigir pequenos defeitos no piso e oferecer aderência ao mesmo.

Demarcações e faixas novas: lixar e remover o pó, demarcar as áreas com fita específica a serem pintadas, após a aplicação das demãos da tinta e ainda com a tinta úmida remover a fita para não ter descolamentos da tinta.

Pisos e quadras repintura: Verificar o estado geral da área em questão e caso exista trincas, deslocamentos, sujeiras agressivas e contaminantes, estes deverão ser removidos com lixamento adequado a realidade do estado do piso a fim de eliminar qualquer situação que venha a prejudicar a aderência e acabamento final. Caso seja necessário poderá aplicar 01 demão de Fundo Preparador como base para melhor aderência da tinta no substrato.

*Pisos críticos com: umidade, rachaduras, calcinados e pulverulento não aconselhamos fazer pintura, sem antes eliminar tais patologias e com acompanhamento técnico da fábrica.

* Pisos com juntas de dilatações deverão ser previamente preenchidos com produto específico e seguir as orientações do fabricante.

OBS: Outras superfícies ou dúvidas consultar departamento técnico ou SAC 0413653-1435. sac@tintasfabrisul.com.br.

6- FERRAMENTAS

Utilizar rolo de lã perfil baixo ou médio, trincha de cerdas claras e finas para recortes, caso utilize equipamento de pistola com compressor e ou air less, seguir as recomendações do fabricante do equipamento.

7- DILUIÇÃO

Para pisos e quadras novos e curados (30 dias) após o lixamento orientamos que seja diluído entre 20% a 30% a primeira demão as demais com até 20% de água potável.

Demarcação de espaços, garagens, áreas de segurança e estacionamentos em geral, não há necessidade de diluição.

Repintura a primeira demão com 20% a 30% de diluição e as demais com 20%.

8- NÚMERO DE DEMÃOS E RENDIMENTO

Geralmente aplica-se de duas a três demãos para se alcançar a cobertura satisfatória, poderá haver necessidade de mais demãos dependendo do tipo do piso, da cor escolhida e estado geral.

Piso novo lata de 18 litros 80m² acabado e galão de 3,6 litros 15m² acabado.

Repintura lata de 18 litros 90m² acabado galão de 3,6 litros 20m² acabado.

Este rendimento é acabado, e poderá haver variações.

9- TEMPO DE SECAGEM

1 hora ao toque, entre demãos 4 horas e final 12 horas. Para transitar pessoas 48 horas, para transitar veículos 72 horas.

Áreas desprotegidas ficar atento ao sol intenso, chuvas e frio, escolher temperatura amena para assegurar a garantia do produto.

Umidade 75% a 22 graus.

10- CORES, ACABAMENTO, EMBALAGEM E VALIDADE

Cores Disponíveis: Conforme catálogo de cores.

Acabamento: Semibrilho antiderrapante.

Embalagem: 3,6Litros e 18 Litros.

36 meses: conforme etiqueta na embalagem.

11- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim técnico visam tão somente colaborar e orientar nossos clientes seja ele quem compra ou aplica, e não deve ser considerada como garantia ou especificação, deve se atentar ao completo e as informações seguidas de forma correta e as normas estabelecidas pela ABNT atual.

12- PRECAUÇÕES

Por tratar-se de tintas à base de água o fator climático é sempre fundamental, para o sucesso da pintura, em áreas desprotegidas deve ter o cuidado em dias frios e chuvosos, pois o produto tem um comportamento muito diferente e poderá ter inconvenientes. Já quando aplicado em dias normais e com sol o produto terá o desempenho esperado, algumas cores como o vermelho, azul, verde amarelo, poderão sofrer mancha mento e desbotamento precoce em contato sol e chuva antes da cura 20 dias, que em nada tem a haver com a qualidade e durabilidade do produto, pois é uma característica de cor, caso visualize rápido o manchamento deverá molhar toda a área afetada com água potável para tentar diminuir o grau de mancha mento. Este inconveniente ocorre em maior grau em áreas expostas diretamente ao intemperismo pois não possuem cobertura sobre a superfície aplicada.

13- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico mesmo sendo a base de água, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando-se de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e restando ainda produto guardar em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vomito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem , caso ocorra derramamento de produto, e caso seja possível sua remoção total ou parcial utilizar uma embalagem apropriada e uma espátula para remoção, lavar toda a área com água até a sua diluição total.

14- QUALIDADE E DESEMPENHO

A tinta Acrílica Ultra Pisos e Quadras foi desenvolvida e aprovada pelo laboratório e controle de qualidade a fim de entregar ao cliente consumidor um produto que segue as normas da ABNT em todas as etapas, garantindo assim o desempenho esperado. Todas as informações prestadas na embalagem devem ser lidas, compreendidas e seguidas, a má preparação e aplicação dos produtos irão comprometer o resultado final e a expectativa não será alcançada, o conhecimento técnico do aplicador é de fundamental para alcançar este resultado, não indicamos nosso produto em conjunto com outras marcas e sistemas, pois poderá prejudicar o resultado final.

15- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes em laboratório, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes que possam contribuir de forma clara e objetiva.

Nosso departamento Técnico e laboratório trabalham para que o cliente final tenha o melhor e que sua expectativa seja alcançada e seu desejo atendido, nosso compromisso é com a qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter sugestões e dúvidas quando surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasfabrisul.com.br.